EshaRoof

Битумни подкеремидени мембрани

Технически характеристики

			EshaRoof		EshaRoof Max	EshaRoof Super
	Повърхност ен слой		Полиетиленов филм Полиетиленов филм	Кварцов пясък Полиетиленов филм	Кварцов пясък Кварцов пясък	Кварцов пясък Геотекстил
Характеристики на битума	Температура на омекване (^{o}C) ASTM D-36		85	85	85	85
	Проникване при 25 ^{o}C (dmm) ASTM D-5		15-30	15-30	15-30	15-30
	Тегло (gr/m^2) ASTM D-146		>500	>650	>500	>500
Характеристики на мембраната	Армировка		полиестер	полиестер	полиестер	полиестер
	Якост на опън (N/50mm) ASTM D-412	надлъжно	400	400	350	400
		напречно	220	200	300	350
	Относително удължение (%) ASTM D-412	надлъжно	35	35	30	35
		напречно	40	40	40	45
	Якост на скъсване от пирон (N) EN 12310	надлъжно	120	100	130	170
		напречно	80	75	120	160
	Размери: Дължина (m) и ширина (m)		30x1	30x1	30x1	30x1

Допуските в номиналните стойности са според съответните стандарти.